

OPACIZZAZIONE

SOTTOSTRUTTURE IN CARBONIO O METALLO



1 Sabbiare la fibra di carbonio o il metallo con biossido di alluminio 120/160 micron (Sabbiare il carbonio a 2 ATM)

2 Pulire la fibra di carbonio con alcool etilico 94°C



3 Appena asciutto applicare UniAdhesive 1

4 Dopo 2 minuti asciugare con un leggero soffio di aria non contaminata



5 Applicare UniAdhesive 2 e fotopolimerizzare per 2 minuti

6 Applicare Dream Opaque Wash e fotopolimerizzare per 4 minuti



7 Applicare Dream Opaque Universale e fotopolimerizzare per 4 minuti



8 Applicare composito DEI® experience